



MADISON

Ficha técnica / Technical data sheet / Fiche technique

Composición 80 % pes. / 20 % cot.	Composition 80 % pes. / 20 % cot.	Composition 80 % pes. / 20 % cot.
Ancho 140 cm/ 54 in	Width 140 cm/ 54 in	Largeur 140 cm/ 54 in
Resistencia de las costuras Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988 Trama: 2 mm / BS 2543:1995	Seam strenght Warp: 1.8 mm / BS 3320:1988 Weft: 2 mm / BS 2543:1995	Résistance des coutures Chaîne: 1.8 mm / BS 3320:1988 Trame: 2 mm / BS 2543:1995
Resistencia a la abrasión + 30.000 (Ciclos Martindale)	Resistance to abrasion: + 30.000 (Martindale cycles)	Résistance à l'abrasion + 30.000 (Martindale cycles)
Resistencia a la rotura Urdimbre: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO 13934-1 Trama: 687,0 n/29,9% Cat. A en ISO 13934-1	Breaking strenght Warp: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO 13934-1 Weft: 687,0 n/29,9% Cat. A en ISO 13934-1	Résistance à la déchirure Chaîne: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO 13934-1 Trame: 687,0 n/29,9% Cat. A en ISO 13934-1
Resistencia de rotura al rasgado Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3 Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3	Breaking strenght Warp: 140,36 N / EN ISO 13937-3 Weft: 92,62 N / EN ISO 13937-3	Résistance à la déchirure Chaîne: 140,36 N / EN ISO 13937-3 92,62 N / EN ISO 13937-3
Solidez de colores a la luz > 5 / UNE 40187 / BS 1006-B02	Colour fastness to light > 5 / UNE 40187 / BS 1006-B02	Résistance à la lumière > 5 / UNE 40187 / BS 1006-B02
Solidez a la limpieza en seco 5: ISO 105-D01 / UNE 40099	Rubbing Solvents 5: ISO 105-D01 / UNE 40099	Résistance au nettoyage à sec 5: ISO 105-D01 / UNE 40099
Solidez de los colores al lavado 5: ISO 105-C06 / UNE 40029	Rubbing fastness in humid state 5: ISO 105-C06 / UNE 40029	Résistance au nettoyage 5: ISO 105-C06 / UNE 40029
Resistencia al pilling ISO/DIS 12945-2	Pilling resistance ISO/DIS 12945-2	Résistance au pilling ISO/DIS 12945-2



No usar lejía
Do not use bleach
Ne pas utiliser eau javel



Lavar con paño húmedo
Wash with damp cloth
Laver avec un chiffon humide



Evitar secar al sol
Avoid drying in the sun
Éviter sécher au soleil