



ORUGA

Ficha técnica / Technical data sheet / Fiche technique

Composición 100 % poliéster	Composition 100% polyester	Composition 100% polyester
Ancho 150 cm.	Width 150 cm.	Largeur 150 cm.
Resistencia de las costuras Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988 Trama: 2 mm / BS 2543:1995	Seam strenght Warp: 1.8 mm / BS 3320:1988 Weft: 2 mm / BS 2543:1995	Résistance des coutures Chaîne: 1.8 mm / BS 3320:1988 Trame: 2 mm / BS 2543:1995
Resistencia a la abrasión +70.000 (Ciclos Martindale)	Resistance to abrasion: +70.000 (Martindale cycles)	Résistance à l'abrasion +70.000 (Martindale cycles)
Resistencia a la rotura Urdimbre: 64 N / ISO13937-3:2000 Trama: 64 N / ISO13937-3:2000	Breaking strenght Warp: 64 N / ISO13937-3:2000 Weft: 64 N / ISO13937-3:2000	Résistance à la déchirure Chaîne: 64 N / ISO13937-3:2000 Trame: 64 N / ISO13937-3:2000
Resistencia de rotura al rasgado Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3 Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3	Breaking strenght Warp: 140,36 N / EN ISO 13937-3 Weft: 92,62 N / EN ISO 13937-3	Résistance à la déchirure Chaîne: 140,36 N / EN ISO 13937-3 92,62 N / EN ISO 13937-3
Solidez de colores a la luz 4 / ISO 105 B02:1994	Coulour fastness to light 4 / ISO 105 B02:1994	Résistance à la lumière 4 / ISO 105 B02:1994
Solidez a la limpieza en seco 4-5 / ISO 105X12:2001	Rubbing Solvents 4-5 / ISO 105X12:2001	Résistance au nettoyage à sec 4-5 / ISO 105X12:2001
Solidez de los colores al lavado 4 / ISO 105X12:2001	Rubbing fastness in humid state 4 / ISO 105X12:2001	Résistance au nettoyage 4 / ISO 105X12:2001
Resistencia al pilling 4-5 / ISO 12945-2	Pilling resistance 4-5 / ISO 12945-2	Résistance au pilling 4-5 / ISO 12945-2



No usar lejía
Do not use bleach
Ne pas utiliser eau
javel



Puede lavarse en seco
Dry cleaning can be used
Nettoyage à sec peut utilisé



Evitar secar al sol
Avoid drying in the sun
Éviter sécher au soleil



Acabado antimanchas
Fabric protector anti stain
Traitement antitaches