



X-LIGHT

Ficha técnica / Technical data sheet / Fiche technique

Composición Elastómero Nylon	Composition Elastomer Nylon	Composition Élastomère Nylon
Resistencia a la abrasión + 100.000 (Ciclos Martindale)	Resistance to Abrasion + 100.000 (Martindale cycles)	Résistance à l'abrasion + 100.000 (Martindale cycles)
Resistencia a la rotura Urdimbre: 147,8 Kg/5cm Trama: 176,9 Kg/5cm	Breaking strenght Weft: 147,8 Kg/5cm Warp: 176,9Kg/5cm	Résistance à la déchirure Chaîne: 147,8 Kg/5cm Warp: 176,9Kg/5cm
Solidez al frote EN ISO 105-x12:2003 col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195 5 - val. max	Fastness to Rubbing EN ISO 105-x12:2003 col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195 5 - val. max	Solidité aux frottements EN ISO 105-x12:2003 col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195 5 - val. max
Solidez de colores a la luz EN ISO 4892-2/06 col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100, 2116 8 - val. max	Coulour fastness to light EN ISO 4892-2/06 col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100, 2116 8 - val. max	Résistance à la lumière EN ISO 4892-2/06 col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100, 2116 8 - val. max
Resistencia a la fatiga UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN Level 3º alto > 200.000 cycles / 1.000 N	Fatigue strenght UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN Level 3º hard > 200.000 cycles / 1.000 N	Résistance à la fatigue UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN Level 3º haut > 200.000 cycles / 1.000 N



No usar lejía
Do not use bleach
Ne pas utiliser eau javel



Puede lavarse en seco
Dry cleaning can be used
Nettoyage à sec peut utilisé



Evitar secar al sol
Avoid drying in the sun
Éviter sécher au soleil



Test de cigarrillo
Cigarette test
Test de cigarette

